

Embalagem

Caixa com 18 kg.

**Pallets**

48 caixas

Consumo

3 a 4 Kg/m²

Validade

Válido por 12 meses a partir da data de fabricação desde que respeitadas às normas de armazenamento.

Guardar em local coberto, seco, ventilado e longe de fontes de calor e em ambientes com temperatura não superiores a 30°C e na posição vertical.

Informações de transporte**Dimensões**

Altura: 235 mm

Largura: 290 mm

Profundidade: 290 mm

Peso bruto: 18,6 Kg

Empilhamento máximo: 4 caixas

NCM: 3214.90.00

Descrição

Revestimento bi componente a base de cimento especial com resinas termoplásticas que caracteriza em uma argamassa polimérica, flexível e grandes propriedades de aderência, resistência e impermeabilidade.

Onde aplicar

- ✓ Reservatórios e tanques de água;
- ✓ Áreas frias como: Cozinhas, banheiros, copas, área de serviço, lavabos e áreas sujeitas à umidade constante;
- ✓ Terraços, sacadas e varandas sem exposição a intempéries;
- ✓ Áreas frias com sistema construtivo DRYWALL;
- ✓ Piscinas e espelhos d'água enterrada;

Para outras aplicações consulte nosso time técnico **DRYKO**.

Vantagens

- ✓ Fácil aplicação com brocha ou vassoura de pelo;
- ✓ Suporta pressão hidrostática positiva;
- ✓ Aderente sobre concreto, argamassa, alvenaria, placas de gesso acartonado (DRYWALL);
- ✓ Atóxico e inodoro;
- ✓ Não altera a potabilidade da água;
- ✓ Permite assentamento do revestimento cerâmico diretamente sobre o produto (AC-III);
- ✓ Auxilia na proteção contra eflorescência em piscina e pedras;
- ✓ Ótima resistência e durabilidade (atende os requisitos da norma de desempenho);
- ✓ Flexível, acompanha a movimentações estruturais;

Normatização

ENSAIO	ESPECIFICAÇÃO
Temp. máx. aplicação	20 a 40° C
Aderência (concreto/alvenaria)	0,3% Min. NBR 12171
Penetração de água	NBR 10787
Pressão Positiva	0,4 Mpa
Determinação de Teor de Cloretos	1,0% Max. ASTM C 114
Tempo de uso da mistura	40 minutos
Intervalo entre demãos	4 a 10 horas
Cura Total	De 5 a 7 dias
Liberação teste estanqueidade confinado	120 horas (5 dias)

Referencias normativas

- ✓ ABNT NBR 9574:2008 – Execução de impermeabilização;
- ✓ ABNT NBR 12171:1992 – Aderência aplicável em sistema de impermeabilização composto por cimento impermeabilizante e polímeros – Método de ensaio;
- ✓ ABNT NBR 9575:2010 – Impermeabilização – Seleção e Projeto;
- ✓ ABNT NBR 11905:2015 – Argamassa polimérica para impermeabilização;

Características do produto

Componente A

Pó cinza
Cimento com aditivos especiais

Componente B

Líquido Branco
Resinas acrílicas termoplásticas

Não misturar água ou outro componente ao produto.

Observações

Por se tratar de um produto químico, é necessária a utilização de EPIs como: Máscara de proteção, óculos, botas e luvas.

A argamassa utilizada na regularização não deverá conter cal e aditivos hidrófugos.

Aguardar a cura da argamassa por no mínimo 7 dias.

Em piscinas ou em reservatórios elevados de concreto, executar ensaio de carga d'água por no mínimo 72 horas para acomodação da estrutura, antes da impermeabilização, verificando possíveis aparecimentos de trincas e de fissuras que podem ocorrer na carga total.

Não utilizar em locais com pH menor que 6.

Em reservatório ou tanques recomendamos realizar medição do Ph antes do consumo humano ou de animais.

Cada demão do **DRYKOTEC 5500** consome aproximadamente 1 kg/m².

Teste de estanqueidade

Sobre a impermeabilização já executada, realizar o teste de estanqueidade por 72 horas.

Preparação da superfície

O substrato para aplicação do **DRYKOTEC 5500** deve ser limpo, isento de corpos estranhos, restos de fôrmas, pontas de ferragem, restos de produtos desmoldantes ou impregnantes, falhas e ninhos. Em concretos lisos realizar lixamento com escova de aço ou mecanicamente para abertura de porosidade e remoção de desmoldantes ou agente de cura.

Caso necessário executar regularização com caimento mínimo de 1%, para áreas externas e 0,5% para áreas internas, em direção aos pontos de escoamento de água, preparada com argamassa de cimento e areia média traço 1:4, adicionando-se emulsão adesiva **DRYKOFIX CHAPISCO** na água de amassamento para maior aderência no substrato. A argamassa deverá ter acabamento desempenado, com espessura mínima de 2 cm.

Ao redor de ralos e tubulações emergentes (ex. bacias sanitárias) utilizar como reforço entre concreto e PVC o **DRYKOFLEX PU**.

Havendo percolação ou jorros de água proveniente do lençol freático, deve-se executar o tamponamento antes da aplicação do **DRYKOTEC 5500**.

Antes da aplicação do **DRYKOTEC 5500** em piscinas ou em reservatórios enterrados de concreto, executar ensaio de carga d'água por no mínimo 72 horas para acomodação da estrutura, verificando possíveis aparecimentos de trincas e de fissuras que podem ocorrer na carga total.

Junta fria e emendas de concreto podem ser tratadas com **DRYKOPOXI** ou de acordo com o recomendado pelo engenheiro responsável da estrutura.

Preparo do produto

Adicionar todo o componente B (líquido) em um recipiente limpo e com auxílio de um misturador com hélice iniciar a mistura adicionando aos poucos o componente A (pó - cimento especial). Misturar mecanicamente por 5 minutos os componentes A e B ou por 10 minutos manualmente com haste limpa até formar uma pasta homogênea sem grumos.

Aplicação

Antes de iniciar a aplicação do **DRYKOTEC 5500** deve umedecer a superfície sem criar poças ou escorrimento. Dependendo da temperatura ambiente deverá umedecer constantemente a superfície antes da aplicação do **DRYKOTEC 5500**.

Para aplicação do produto utilizar vassoura de pelo macia, trincha, pincel ou brocha retangular.

Com o substrato úmido aplicar o produto em demãos cruzadas, em camadas uniformes e sem excesso, respeitando o intervalo entre as demãos entre 4 a 10 horas até atingir o consumo recomendado de 3 a 4 Kg/m².

Após a aplicação da primeira demão do **DRYKOTEC 5500** deve-se reforçar com **DRYKOTELA PVC** malha 2x2 mm toda a superfície com **DRYKOTEC 5500**. Aplicar as demãos subsequentes até atingir o consumo recomendado, observando para cobrir totalmente a **DRYKOTELA PVC**.

Misturar o produto a cada 15 minutos durante a aplicação para evitar sedimentação dos sólidos.

Aguardar a cura do produto após a aplicação da última demão para realizar o teste de estanqueidade com duração mínima de 72 horas.

Em tanques, reservatórios e quaisquer outras áreas que ficarão em contato permanente com a água, devem ser feita a limpeza da superfície do produto lavando com água e sabão neutro e enxaguando com abundância para retirar todo o sabão.

Manuseio e segurança

- ✓ Manuseie com cuidado. Evite choques fortes e contato com superfícies afiadas
- ✓ Recomendamos observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPIs adequados.
- ✓ O produto não deve ser ingerido e nem entrar em contato com a pele ou os olhos.
- ✓ Em caso de ingestão acidental, não forçar vômito. Em contato com os olhos, lavar bem com água durante 15 minutos no mínimo. Em contato com a pele, lavar bem com água e sabão e utilizar creme hidratante. Não remover o produto. Procurar um médico.
- ✓ Manter fora do alcance de crianças e animais.
- ✓ Não indicado para aplicação em locais fechados, caso necessário criar ventilação forçada.
- ✓ Para mais informações sobre manuseio e segurança, consulte a FISPQ do produto, disponível em nosso site – www.dryko.com.br.

Proteção mecânica

Quando necessário recomendamos realizar proteção mecânica utilizando traço 1:3 com **DRYKOFIX CHAPISCO** na água de amassamento com espessura mínima de 2 cm ou o assentamento de revestimento cerâmico sobre o produto com argamassa ACIII.

Recomendamos a utilização de argamassa de proteção mecânica no piso para aplicação em reservatórios de água, devido aos serviços de limpeza que serão executados futuramente.

Na ultima demão do produto ainda úmido pode aspergir areia seca para melhor aderência da proteção mecânica ou assentamento do revestimento cerâmico

Limpeza

A limpeza de ferramentas e equipamentos deve ser realizada após o manuseio do produto enquanto estiver úmido.

NOTA LEGAL

A DRYKO IMPERMEABILIZANTES garante a qualidade dos seus produtos contra defeitos de fabricação conforme determinações legais do Código de Defesa do Consumidor, lembrando que a performance final do produto é diretamente influenciada pela qualidade da aplicação e condições da mesma, inclusive fatores como clima, temperatura, armazenagem e formas de aplicar.

A DRYKO pode promover alterações nos produtos sempre que julgar necessário, sem prévio aviso.

As informações desta ficha técnica de produto são baseadas através de nossa experiência e conhecimento, sendo de forma orientativa e de acordo com os procedimentos de norma vigente, com análises realizadas em laboratório de acordo com os requerimentos dos produtos, utilizações não previstas nesse documento não serão contempladas.