

DRYKOFITA

És una cinta a base de asfalto adhesivo modificado con polímeros elastoméricos con una película antiaderente removible por debajo y auto-protégida con una película superior de aluminio que permite su exposición a rayos UV y a la intemperie.

La rápida y fácil aplicación garantiza su utilización em reparos inmediatos y diferentes sellados.

Alta flexibilidad, resistencia al rasgos, altamente adherente en superficies metálicas y en superficies porosas y excelente adherencia con el uso del imprimador.

USOS

És especialmente recomendado para todo tipo de sellado en diferentes tipos de materiales como mortero y metales, etc. Usado para sellado de fisuras, grietas y agujeros en tejas de fibrocemento, concreto o metal; sellado de las cabezas de tornillos, grietas entre las tejas y canaletas, bordes, aire acondicionado; sellado de los encoentros del techo con la pared, canaletas, paredes, instalaciones de aire, toldos, etc.; restauración de carrocerías de camiones tipo baú, furgones o em lonas y toldos agrietados.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia, seca y exenta de partículas sueltas, pinturas, aceite, grasa, etc..

En superficies metálicas debe ser removida previamente la corrosión en caso sea necesario. Para maior adherencia aplicar una capa de imprimador a base de solución asfáltica **DRYKOPRIMER ACQUA**.

En superficies porosas como fibrocemento, mortero y concreto, retirar salientes y rellenar agujeros previamente. Después de que el material de la regularización esté seco aplicar una capa de imprimación a base de solución asfáltica **DRYKOPRIMER ACQUA**.

Esperar el secado por un periodo de 4 a 6 horas para la aplicación da **DRYKOFITA**.

NOTA: El mortero utilizado em la regularización debe estar libre de cal y hidrófugos.

En las uniones de la **DRYKOFITA**, es recomendable pasar un rodillo después de traslapar la cinta.

APLICACIÓN

Sobre la superficie debidamente preparada, retirar la película de polietileno presionando contra la superficie con el fin de garantizar la total adherencia de la cinta en la superficie y evitar la formación de burbujas de aire.

Para pegar se puede utilizar un rodillo para presionar la **DRYKOFITA** hacia el centro a los bordes, evitando la formación de burbujas de aire.

En las cabecillas de los tornillos se recomienda realizar la aplicación individualmente en pequeñas tiras, realizando posteriormente un refuerzo con mínimo 10 cm de ancho.

Las uniones y acabados deben tener traslapos de por lo menos 10% de la dimensión, siendo como mínimo 2 cm.

Tiempo de adhesión

Una vez aplicado, esperar 30 minutos para la plena integración.

Temperatura de aplicación

La temperatura de aplicación debe estar entre 10°C e 50°C, no es apropiado para lugares de alta temperatura como hornos y áreas calientes.

VALIDEZ Y ALMACENAMIENTO

El período de validez es de 24 meses a partir de la fecha de fabricación, siempre que se almacene en posición vertical, en su embalaje original, en un lugar seco y bien ventilado, alejado de las fuentes de calor y a temperaturas de entre 5 y 25 ° C.

Garantizamos la calidad de nuestros productos contra defectos de fabricación. No nos hacemos responsables por el mal desempeño del trabajo, porque no tenemos control directo sobre la aplicación. **DRYKOFITA** debe ser aplicada de acuerdo con las instrucciones en nuestra hoja de datos técnicos y en la hoja de datos de seguridad del producto.

CONSUMO

1,10 m²/m²

EMBALAJE

Embalaje	Ancho del rollo (cm)	Longitud del rollo (cm)
Caja con 72 rollos	5 cm	10 m
Caja con 36 rollos	10 cm	10 m
Caja con 27 rollos	15 cm	10 m
Caja con 18 rollos	20 cm	10 m
Caja con 09 rollos	30 cm	10 m
Caja con 09 rollos	45 cm	10 m
Rollo	60 cm	10 m
Rollo	90 cm	10 m

MANIPULACIÓN Y SEGURIDAD

- Manipular de forma cuidadosa, evitando impactos fuertes sobre el rollo, evitar en contacto con objetos afilados y pontudos. Este procedimiento evitará daños indeseables al producto. Como: daño en bordes, daños en la mezcla asfáltica y perforaciones.
- No debe ser ingerido y no debe entrar en contacto con la piel y ojos. En caso de ingerirlo accidentalmente no inducir al vómito y buscar de inmediato ayuda médica.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con agua abundante durante al menos 15 minutos. Buscar ayuda médica.
- En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua. Puede causar irritación.
- Mantener fuera del alcance de niños y animales
- Se recomienda observar las normas de seguridad establecidas por los órganos competentes y el uso de EPP's apropiados, incluyendo gafas de seguridad y guantes impermeables. Se recomienda el uso de cremas específicas como protección adicional de la piel.
- Para más información consulte la MSDS del producto, disponible en el sitio: www.dryko.com.br