

DRYKOFITA TERRACOTA

Cinta autoadhesiva a base de asfalto modificada con polímero elastomérico, protegida con una película de aluminio de color terracota, que permite su exposición al clima y la luz solar, y es fácil de aplicar, proporcionando medidas inmediatas para resolver problemas como la infiltración.

CAMPOS DE APLICACION

Techos, tapajuntas, conductos de ventilación y aire acondicionado, cobertizos, cúpulas, toldos, canalones y losas. Adecuado para zonas que no requieran protección mecánica y garanticen estanqueidad y alta reflexión térmica.

* No apto para lugares sometidos a altas temperaturas.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Realice la limpieza de la superficie de tal manera que elimine todas las partículas sueltas y los residuos.

APLICACIÓN

Después de que el sustrato se haya secado completamente, use DRYKOPRIMER ACQUA o DRYKOPRIMER ECO asphalt solution, espere un mínimo de 6 horas de secado, después de retirar la película plástica y comenzar la aplicación de DRYKOFITA, presionando contra la superficie impresa para aumentar su adhesión y efectividad

** Si es necesario en algunos sustratos de concreto, regularizar con una caída mínima del 1% en la escorrentía del agua, preparada con cemento mediano 1: 4 y mortero de arena, agregando al agua la emulsión de adhesivo DRYKOFIX CHAPISCO. Amasamiento para mayor adherencia al sustrato. Cabe destacar que no debe colocarse ningún tipo de repelente al agua en el mortero de regularización. Este mortero debe tener un acabado de acabado con un espesor mínimo de 2,0 cm.

En áreas más grandes: Aplique una capa única de DRYKOPRIMER ACQUA sobre el sustrato y espere a que se seque.

Después de alinear la bobina DRYKOFITA para una aplicación adicional como se mencionó anteriormente. Las transferencias deben ser de al menos 2,5 cm.

DRYKOFITA no es adecuado para superficies con altas temperaturas. Su rendimiento depende de la aplicación, equipamiento y tipo de sustrato. El uso inadecuado del

producto puede causar daños en la calidad y el rendimiento del producto, siendo responsabilidad exclusiva del aplicador.

DRYKOFITA no es resistente a las tormentas de granizo y no debe aplicarse en inmersión, reparación de tuberías o condiciones de presión negativa. No debe estar expuesto a la trata de personas o vehículos.

En áreas muy frías, precaliente la DRYKOFITA con aire caliente o el calor del sol y precaliente el sustrato con un soplete.

Condiciones de aplicación - Temperatura del sustrato: Mínimo: 20 ° C Máximo: 50 ° C

Temperatura ambiente para aplicación: Mínimo: 20° C

EMBALAJE

Bobina con:

10 cm x 10 m - caja con 36 rollos

20 cm x 10 m - caja con 18 rollos

30 cm x 10 m - caja con 09 rollos

45 cm x 10 m - caja con 09 rollos

90 cm x 10 m - Individual

VALIDEZ Y ALMACENAMIENTO

El período de validez es de 24 meses a partir de la fecha de fabricación, siempre que se almacene en posición vertical, en su embalaje original, en un lugar seco y bien ventilado, alejado de las fuentes de calor y a temperaturas de entre 5 y 25 ° C.

Garantizamos la calidad de nuestros productos contra defectos de fabricación. No nos hacemos responsables por el mal desempeño del trabajo, porque no tenemos control directo sobre la aplicación. DRYKOFITA debe ser aplicada de acuerdo con las instrucciones en nuestra hoja de datos técnicos y en la hoja de datos de seguridad del producto.

MANIPULACIÓN Y SEGURIDAD

- Le recomendamos que observe las normas de seguridad establecidas por las agencias apropiadas

y el uso de PPE apropiado, como guantes y gafas de seguridad.

- El producto no debe ingerir o entrar en contacto con la piel o los ojos.
-
- En caso de ingestión accidental, no fuerce el vómito. En contacto con los ojos, enjuague bien con

agua durante un promedio de 10 a 15 minutos. En contacto con la piel, lávese bien con agua y jabón y use una crema hidratante. Si el problema persiste, busque atención médica.

- Mantener fuera del alcance de niños y animales.
- Para obtener más información sobre el manejo y la seguridad, consulte la MSDS del producto disponible en nuestro sitio web: www.dryko.com.br