

Embalagem

Cartucho de 400 g

**Pallets**Caixa com 20 unidades
80 Caixas = 1600 unidades**Consumo aproximado**

Varia conforme

Cores

Branco

Validade

Válido por 12 meses a partir da data de fabricação desde que respeitadas às normas de armazenamento.

Guardar em local coberto, seco, ventilado e longe de fontes de calor, em ambientes com temperatura não superiores a 30°C e na posição vertical.

Descrição

Selante adesivo de poliuretano híbrido monocomponente, que cura em temperatura ambiente formando juntas flexíveis e resistentes. Desenvolvido para a fixação de diversos materiais, inclusive úmidos. Não provoca manchas na superfície dos espelhos e de materiais porosos, não forma fungos e é resistente a variações de temperatura de -20°C até +90°C.

Onde aplicar

- ✓ Vidros, metais, concreto, gesso, argamassas, azulejos, cerâmicas, mármore e granitos.
- ✓ Fixações de rodapé;
- ✓ Fixações de soleiras;
- ✓ Fixações de espelhos e vidros;
- ✓ Cubas, azulejos, cerâmicas;
- ✓ Tubulações de PVC;

Para outras aplicações consulte nosso time técnico **DRYKO**.**Vantagens**

- ✓ Não escorre;
- ✓ Adere em diversas superfícies;
- ✓ Adere em superfícies úmidas;
- ✓ Alta resistência ao intemperismo;
- ✓ Aceita pintura;
- ✓ Pode ser lavado;
- ✓ Não forma fungos;
- ✓ Não mancha materiais porosos;

Dados técnicos

Ensaio	Unidade	Especificação
Densidade (não curado)	g/cm³	1,60 ± 0,05
Tixotropia (não escorrimento)		Alta (não escorre)
Temperatura de aplicação	°C	10 a 35
Tempo útil para aplicação	Minutos	15
Tempo para formação de pele	Minutos	15
Tempo de cura	Mm/ 24 Horas	3 mm
Dureza Shore A		40 ± 5
Resistência a tração	N/mm²	0,8
Alongamento de ruptura	%	83
Coesão (aço e vidro)	%	100
VOC		Não detectado

Ensaio realizado a 25 °C e umidade relativa a 50 %.

Preparação da superfície

O substrato para aplicação do **SELANTE VEDATUDO FIXATUDO** deve estar limpo, livre de óleos, pó ou gorduras, assim como materiais soltos. Limpar com álcool isopropílico e secar antes da colagem. Nunca usar querosene ou gasolina para limpeza.

Observações

Não indicado para colagens estruturais, contato com produtos químicos agressivos e aplicações em contato com alimentos

Não indicado para colagens em polipropileno, polietileno, poliamida, poliacrilato e politetrafluoretileno, assim como em imersão prolongada em água, como por exemplo piscinas, caixas d'água e aquários.

Manuseio e segurança

- ✓ Manuseie com cuidado.
- ✓ Recomendamos observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPIs adequados.
- ✓ Em caso de ingestão acidental, não forçar vômito. Em contato com os olhos, lavar bem com água durante 15 minutos no mínimo. Em contato com a pele, lavar bem com água e sabão e utilizar creme hidratante. Procurar um médico.
- ✓ Manter fora do alcance de crianças e animais.
- ✓ Em locais fechados, caso necessário criar ventilação forçada.
- ✓ Para mais informações sobre manuseio e segurança, consulte a FISPQ do produto, disponível em nosso site – www.dryko.com.br.
- ✓ Descarte o conteúdo/recipiente em uma estação aprovada de tratamento de resíduos.

Para melhor acabamento recomenda-se o uso de fitas adesivas, que devem ser removidas antes da formação de filme do produto. Recomenda-se fazer um teste prévio de aderência ou compatibilidade nos casos de materiais diferentes dos indicados acima.

Antes da aplicação do **SELANTE VEDATUDO FIXATUDO**, simule o posicionamento do espelho ou peça na área desejada, verificando e demarcando a posição onde ele será fixado. O selante deve ser aplicado na face traseira do espelho.

Verificar se a superfície onde será fixado – paredes pintadas, paredes no reboco, azulejo, granito, mármore, madeira, etc. – está totalmente regularizada, limpa e firme sem áreas soltas ou ocas; caso necessário, limpar por lixamento ou com escova de aço até expor uma superfície firme.

Aplicação

Cortar o bico plástico na altura da rosca interna e rosquear o bico aplicador, cortar o bico em um ângulo de 45° na altura compatível com a espessura de aplicação desejada. Execute a aplicação com um aplicador manual ou pneumático.

Fixação de Espelhos

Aplique o adesivo em forma de filetes equidistantes, de 6mm a 8mm de espessura, deixando no mínimo 3mm de folga entre as partes. Isto permite o “escoamento” da umidade por traz do espelho.

Veja na tabela abaixo as medidas recomendadas para aplicação por metro quadrado.

Junte as partes e pressione. Remova o excesso com um tecido absorvente úmido, caso esorra para fora do espelho.

Para melhor posicionamento das peças recomenda-se ajustar antes dos 15 minutos de cura (secagem) inicial. Calce o espelho para cura inicial por no mínimo 24 horas. Utilizar um suporte (fita adesiva, calço, etc.) até a secagem total do adesivo.

A cura total é de 24 horas, mas pode variar em função da quantidade de adesivo e peso das peças a serem fixados

Área do espelho (m²)	Comprimento do cordão x Espessura x Área		
	4 mm	5 mm	6 mm
0,50	10 cm	13 cm	15 cm
0,75	15 cm	19 cm	23 cm
1,00	20 cm	25 cm	30 cm
1,25	25 cm	32 cm	38 cm
1,50	30 cm	38 cm	45 cm
1,75	35 cm	44 cm	53 cm
2,00	40 cm	50 cm	60 cm
2,50	50 cm	63 cm	75 cm
3,00	60 cm	75 cm	90 cm

Fixação em geral

Aplicar o produto na área desejada e imediatamente fazer o acabamento. Para colagem de peças muito pesadas, utilizar calço até a cura total do adesivo.



SELANTE VEDATUDO FIXATUDO

Selante adesivo à base de poliuretano híbrido

Limpeza

A limpeza de ferramentas e equipamentos pode ser realizada com solvente antes da secagem do produto, após secagem a remoção deve ser realizada mecanicamente.

NOTA LEGAL

A DRYKO IMPERMEABILIZANTES garante a qualidade dos seus produtos contra defeitos de fabricação conforme determinações legais do Código de Defesa do Consumidor, lembrando que a performance final do produto é diretamente influenciada pela qualidade da aplicação e condições da mesma, inclusive fatores como clima, temperatura, armazenagem e formas de aplicar.

A DRYKO pode promover alterações nos produtos sempre que julgar necessário, sem prévio aviso.

As informações desta ficha técnica de produto são baseadas através de nossa experiência e conhecimento, sendo de forma orientativa e de acordo com os procedimentos de norma vigente, com análises realizadas em laboratório de acordo com os requerimentos dos produtos, utilizações não previstas nesse documento não serão contempladas.

